

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

|                                   |   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| <b>Rodzaj podłogi</b>             | warstwowa (rdzeniowa) podłoga winylowa z systemem click                                 |   |  |  |
| <b>Kolekcja</b>                   | <b>Wood</b>   | <b>Herringbone</b>  | <b>Wood+</b>   | <b>Herringbone+</b>  |
| <b>Format</b>                     | deska   | jodełka klasyczna   | deska  | jodełka klasyczna  |
| <b>Grubość całkowita</b>          | ISO 24337   | 5 mm  |  | 6 mm   |
| <b>Warstwa ściernala</b>          | EN 429  | 0,30 mm   |  | 0,55 mm  |
| <b>Wymiar deski/plytki</b>        | ISO 24337   | 180 x 1220 mm   | 125 x 625 mm   | 180 x 1220 mm<br>125 x 625 mm  |
| <b>Waga całkowita</b>             | ISO 23997   | 8400 g/m <sup>2</sup>   | 8200 g/m <sup>2</sup>  | 9500 g/m <sup>2</sup><br>9200 g/m <sup>2</sup>                             |
| <b>Konstrukcja</b>                | EpuCore (opatentowany rdzeń kompozytowy)  |   |  |  |
| <b>Struktura</b>                  | regularna struktura drewna  | delikatna struktura drewna  | regularna struktura drewna   | delikatna struktura drewna   |
| <b>Wykończenie</b>                | EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)                                |   |  |  |
| <b>Podkład</b>                    | zintegrowany IXPE   |   |  |  |
| <b>Montaż</b>                     | pływający (system click na licencji Valinge)  |   |  |  |
| <b>Gwarancja</b>                  | 20 lat dla intensywnego użytku domowego<br>10 lat dla umiarkowanego użytku komercyjnego |   | 25 lat dla intensywnego użytku domowego<br>10 lat dla intensywnego użytku komercyjnego |  |
| <b>Opakowanie (szt.)</b>          | 10  | 12  | 10   | 16   |
| <b>Opakowanie (m<sup>2</sup>)</b> | 2,20  | 0,94  | 2,20   | 1,25   |
| <b>Opakowanie (kg)</b>            | 18,5  | 7,75  | 21   | 11,5   |
| <b>Palność</b>                    | EN 13501-1  |   | Bfl-s1   |  |
| <b>Emisja formaldehydu</b>        | EN 14041  |   | E1   |  |
| <b>Antypoślizgowość</b>           | EN 13893<br>DIN 51130:2014  |   | DS<br>R10  |  |
| <b>Stabilność wymiarowa</b>       | EN 23999  |   | norma: ≤ 0,25%<br>≤ 0,15%  |  |
| <b>Zwijanie</b>                   | EN 23999  |   | zgodny (≤ 2mm)   |  |
| <b>Klasa ścieralności</b>         | EN ISO 10874  | 23: intensywne użytkowanie domowe<br>31: umiarkowane użytkowanie komercyjne |  | 23: intensywne użytkowanie domowe<br>33: intensywne użytkowanie komercyjne |
| <b>Odporność na ścieranie</b>     | EN13329<br>Annex E  | zgodny (≥ 1600 cykliów)   |  | zgodny (≥ 4000 cykliów)  |
| <b>Odporność na kółka</b>         | EN 425  |   | zgodny (brak zauważalnych zmian)   |  |
| <b>Wgniecenie resztkowe</b>       | EN 434  |   | zgodny (≤ 0,1 mm)  |  |
| <b>Odporność na zaplamienia</b>   | EN 438  |   | zgodny (klasa 5)   |  |
| <b>Odporność na promienie UV</b>  | ISO 105-B02   |   | zgodny (≥ 6)   |  |
| <b>Przewodność cieplna</b>        | EN 12667  | 0,096 W/mK (podłoga + podkład)  |  | 1,09 W/mK (podłoga + podkład)  |
| <b>Opór cieplny</b>               | EN 12667  | 0,052 (m <sup>2</sup> K)/W (podłoga + podkład)                              |  | 0,055 (m <sup>2</sup> K)/W (podłoga + podkład)                             |
| <b>Ogrzewanie podłogowe</b>       | EN 12667  | ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami                 |  |  |
| <b>Izolacja akustyczna</b>        | EN ISO 717-2  |   | ΔLw 19 dB  |  |

Warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe VinCore są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych. Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.



**EPUFLOORING Sp. z o.o.**  
Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska  
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska  
help@epuflooring.pl  
www.vincore.pl