

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Wymiary	Panele	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,166 m ² / 16,50 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	55 opakowań / 119,13 m ² / 927,5 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Pióro i wpust (klejone)
Warstwa ściernalna		Dąb azjatycki 3 mm (Quercus Mongolica)
Klasa		1bis
Powierzchnia		Lekko szczerkowany
Fuga		2-stronna fuga
Poziom połysku	60°	6 %
Obróbka wykończeniowa		Olej
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu



1 bis

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szcztokowany
Klasy	Lekko rustykalny
Zmienność koloru	Niski
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń; $\varnothing \leq 10\text{mm}$
Niezdrowe sęki	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Kora	$\leq 5\text{mm}$ szerokości, $\leq 55\text{mm}$ długości
Biel	$< 2\%$
Pęknięcia na końcach	$\leq 6\text{mm}$ szerokości, $\leq 100\text{mm}$ długości
Pęknięcia powierzchniowe	$\leq 6\text{mm}$ szerokości, $\leq 100\text{mm}$ długości
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Nie dopuszcza się
Zdrowy rdzeń	Nie dopuszcza się
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

