

arkusz danych technicznych

PL

Specyfikacje produktu

3-warstwowa podłoga z drewna dębowego	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-2
Wymiary	Panele	650-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Opakowanie	6 paneli / 2,166 m ² / 16,00 kg
	Długości zagnieżdżone	5 pełnych paneli
	Paleta	55 opakowań / 119,13 m ² / 910 kg
Gęstość	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Instalacja	ISO 24334	Drop Lock (pływające lub klejone)
Warstwa ścierna		Dąb europejski 3 mm (Quercus Rubor)
Klasa		Rustyczny B
Powierzchnia		Szczotkowane i skrobane
Fuga		4-stronna fuga
Poziom połysku	60°	10 - 15%
Obróbka wykończeniowa		Lakier matowy
Gwarancja	Użytek domowy Użytek komercyjny	20 lat na żądanie
Klasa użyteczności	EN 14342	Klasa 23



Właściwości produktu

Charakterystyka	Metoda testowa	min. wym.	Wynik
Wewnętrzna jakość powietrza			A, REACH
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1		Dfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisja Formaldehydu	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Zawartość pentachlorofenolu	EN 12673	< 5 ppm	< wykrywalny limit
Ogrzewanie podłogowe	EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone
Trwałość biologiczna			Klasa 1

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu



Rustykalny B

PL

Opis klasy

Faktura	Lekko szczerkowany
Klasy	Bardzo rustykalny
Zmienność koloru	Wysoki
Zdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń
Niezdrowe sęki	Dopuszcza się bez ograniczeń
Kora	Nie dopuszcza się
Biel	Dopuszcza się bez ograniczeń
Pęknięcia na końcach	Dopuszcza się bez ograniczeń
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszcza się bez ograniczeń
Otwory po kornikach	Nie dopuszcza się
Próchnienie/butwienie	Nie dopuszcza się
Plamy niebieskie/żółte	Dozwolone
Zdrowy rdzeń	Dozwolone
Ślady po maszynach	Nie dopuszcza się



To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

